

FICHA TÉCNICA

CONTROL DE CALIDAD

ASTER WHITE

MAGNITUDES	VALOR	UNIDAD	NORMA
Espesor	720	galgas	ISO 4591
	180	micras	
Aspecto	Conforme		EN 13206

Propiedades Mecánicas

Esfuerzo de Tracción a la Rotura

MD	20 (>17)	MPa	EN ISO 527-3
TD	19 (>17)	MPa	EN ISO 527-3

Deformación en Tracción a la Rotura

MD	650 (>400)	%	EN ISO 527-3
TD	750 (>400)	%	EN ISO 527-3

Esfuerzo de Tracción a la Fluencia

MD	11	MPa	EN ISO 527-3
TD	11	MPa	EN ISO 527-3

Ensayo de Fluencia	MD	15	%	EN 13206
--------------------	----	----	---	----------

Ensayo de Caída de Dardo F 50

Cara	600 (>350)	cN	ISO 7765-1
Pliegue	350 (>220)	cN	ISO 7765-1

Propiedades Ópticas

Transmisión Total de Luz Visible	75	%	EN 2155-5
Difusión	95	%	EN 2155-9
Termicidad		%	EN 13206

Otras Propiedades

Duración (*)	2	Años	
Propiedades Especiales		Film 25% Sombra.	

(*) En climatología de 150 kLys/año (para radiaciones o espesores diferentes, póngase en contacto con nosotros).